



Tipo: corda a 3 lignoli (le cordette sono realizzate a 1 – 2 – 3 – 4 capi).

Composizione: realizzata con fibre naturali di sisal paglierino.

Caratteristiche: per le corde possibilità di impiombatura. Buona resistenza alla rottura. Il sisal è una fibra vegetale ricavata dall'agave sisalana che si coltiva specialmente in Tanganika. Può considerarsi la fibra più economica in rapporto alla sua elevatissima resistenza ed è quindi l'ideale per fabbricare cordami.

Colore: naturale paglierino (beige chiaro).

Utilizzo e impiego: quando si richiede una fibra naturale in sisal 100% in colore naturale. Utilizzata per decorazione ed arredamento (creazione d'ambiente), oggettistica, impieghi tecnici specifici, per impieghi a perdere in ambienti naturali, e in sostituzione della fibra di manila.

| DIAM. Ø mm. | CONFEZIONE Bobina da | C. R. Kg. Teorico | TITOLO | RESA METRICA MTL |
|-------------|----------------------|-------------------|--------|------------------|
| 1.8 | kg. 3 | 46 | 1x450 | 450 |
| 2.3 | kg. 3 | 46 | 2x800 | 384 |
| 2.4 | kg. 4 | 70 | 1x300 | 300 |
| 2.6 | kg. 3 | 63 | 2x600 | 288 |
| 3.0 | kg. 4 | 82 | 2x450 | 216 |
| 3.5 | kg. 4 | 122 | 3x450 | 144 |
| 3.8 | kg. 4 | 124 | 2x300 | 144 |
| 4.4 | kg. 4 | 186 | 3x300 | 96 |
| 6.0 | kg. 4 | 292 | 4x200 | 45 |

| DIAM. Ø mm. | CONFEZIONE mtl. | C. R. Kg. Teorico | PESO GR/mtl. |
|-------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 6 | 200 | 265 | 29 |
| 8 | 200 | 483 | 54 |
| 10 | 200 | 635 | 68 |
| 12 | 200 | 955 | 105 |
| 14 | 200 | 1285 | 140 |
| 16 | 200 | 1805 | 190 |
| 18 | 200 | 2135 | 220 |
| 20 | 200 | 2845 | 275 |
| 22 | 200 | 3405 | 330 |
| 24 | 200 | 4065 | 400 |
| 26 | 200 | 4725 | 470 |
| 28 | 200 | 5325 | 530 |
| 30 | 200 | 6095 | 625 |
| 32 | 200 | 6860 | 700 |
| 34 | 200 | 7770 | 795 |
| 36 | 200 | 8695 | 890 |
| 38 | 200 | 9555 | 995 |